



## КЛЕЙ БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ С НУЛЕВЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ СКОЛЬЖЕНИЕМ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА и НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

### ОПИСАНИЕ

Сухая клеевая смесь серого цвета на основе портландцемента, инертных наполнителей отборной фракции и органический добавок.

### КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЕН 12004

**Litofast K86 + 24% воды:** класс C2FT (улучшенный цементный клей, быстрого схватывания, тиксотропный)

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для выполнения внутренней и наружной напольной и настенной облицовки, в том числе балконов, террас, лестниц, фасадов, а также укладки плитки на уже существующие керамические поверхности и полы с подогревом.

Применяется для укладки керамической плитки, керамогранита, натурального влагостойкого камня.

Клей характеризуется быстрым схватыванием и высыханием, что позволяет начинать эксплуатацию облицованных поверхностей в кратчайшие сроки, поэтому особенно рекомендуется в случаях, где требуется как можно быстрее возобновить движение (например, жилые дома, магазины, отели).

Перед применением обязательно ознакомиться со сводной таблицей.

### ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть сухие, ровные, прочные, обладать достаточными несущими способностями. Поверхности должны быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея.

Виды оснований	Минимальный срок созревания основания	Максимальная остаточная влажность
Цементные стяжки	28 дней	3%
Стяжки из LITOSEM	24 часа	3%
Ангидритные стяжки*		< 0,5%
Бетон	6 месяцев	
Цементная штукатурка	1 нед. на каждый см толщины	
Штукатурка на гипсовой основе*		< 0,5%

\* для уменьшения водопоглощения основания и увеличения адгезии предварительно обработать грунтовкой Primer X94 или Primer C.

### КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ

Целью реализации компенсационных швов является деление непрерывности облицованной поверхности для компенсации размерных изменений и деформаций, которым подвергнута многослойная система, состоящая из плитки, клея и основания. Швы должны учитываться как в прилегающих слоях, так и при облицовке.

	Внутренние	Внешние
Рекомендуемая частота	Квадраты 6x6 - 10x10 м	Квадраты 3x3 - 5x5 м
Ширина швов	Полы: ≥ 6 мм Стены: 6 мм (не менее 3 мм)	Квадраты 3x3: 10 мм Квадраты 5x5: 12-13 мм

Продукты для заполнения швов: Профили из ПВХ, алюминия, стали (в зависимости от интенсивности предусмотренного хождения) либо Litosil Poliuretanico.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Смешать в чистой емкости 6 литров чистой воды и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси Litofast K86. Медленно всыпать порошок в воду при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородного, без комочек, раствора.

**Внимание!** Полученный клеевой раствор выдержать 5 минут. После повторного перемешивания клей готов к применению.

Время жизни продукта при  $T = +23^{\circ}\text{C}$  составляет примерно 1 час. Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое будет использовано в этот период времени.

### НАНЕСЕНИЕ

Распределить готовый клеевой раствор на поверхности основания гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм, и сразу после этого зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой раствор. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие обратной стороны плитки клеем на 65 - 70% при внутренних работах и на 100% при наружных облицовках и полах, подверженных интенсивным нагрузкам. Также, при наружных облицовках или в местах с повышенными нагрузками, рекомендуется наносить клей как на основание, так и на обратную сторону плитки (метод двойного нанесения).

## УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим её контакт с kleящей поверхностью. Время открытого слоя продукта при нормальной температуре и влажности составляет 15-20 минут. Жаркий или ветреный климат либо высокая впитывающая способность основания могут снизить этот показатель на несколько минут. Поэтому при работе рекомендуется чаще проверять отсутствие на поверхности клея сформировавшейся плёнки. Если плёнка всё-таки сформировалась, её следует удалить с поверхности, пройдя по ней зубчатым шпателем. Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует её формату.

Не рекомендуется укладывать плитку встык. При укладке соблюдать компенсационные и разделительные швы. Оставлять зазор шириной минимум 5 мм вдоль перегородок, а также в местах стыка с любыми другими выступающими элементами. Облицованная поверхность должна быть защищена от воздействия воды в течение первых 6 часов, а также от мороза и прямых солнечных лучей в течение первых 24 часов.

Формат плитки (см)	Рекомендуемый шпатель (мм)	Расход (кг/м2)
от 10x10 до 15x15	6	2,5 - 3
от 15x20 до 25x25	6 - 8	3 - 3,5
от 25x33 до 33x33	8 - 10	4 - 4,5
от 30x45 до 45x45	10 (двойное нанесение)	4,5 - 5

## ЗАТИРКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для затирки можно использовать цементные затирочные смеси Litochrom 0-2, Litochrom 1-6, Litochrom 3-15, Litochrom Flex 3-10. Для кислотостойких полов рекомендуется применение эпоксидной двухкомпонентной затирки Epoxytuk X90 или Litochrom Starlike.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не добавлять в продукт известь, цемент.
- Плитку перед началом работ замачивать не следует. Необходимо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли.
- Время жизни продукта при  $T = +23^{\circ}\text{C}$  составляет приблизительно 1 час. Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое будет использовано в этот период времени.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
- Не использовать продукт для приклеивания каменной облицовки, подверженной сильной размерной деформации, такой как: зелёный мрамор и песчаник.
- Сводная таблица, представленная в настоящем техническом описании, поможет сделать правильный выбор.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид	Порошок
Цвет	Серый
Время созревания	5 минут
Консистенция	Густая паста
Срок жизни продукта	Около 1 часа
Температура применения	От $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
Время открытого слоя (EN 1346)	> 0,5 Н/мм <sup>2</sup> через 10 минут
Максимальный слой	5 мм
Корректировка	Около 20 минут
Температура эксплуатации	От $-30^{\circ}\text{C}$ до $+90^{\circ}\text{C}$
Устойчивость к кислотам	Нет
Устойчивость к щёлочи	Хорошая
Начало хождения	Через 4 часа
Начало эксплуатации	Через 24 часа
Время выдержки перед затиркой	Приблизительно 4 часа
Расход	2,5 – 5 кг/м.кв в зависимости от формата плитки и состояния поверхности

## СВОЙСТВА

Адгезия после 24 часов EN 1348	> 0,5 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия после 28 дней EN 1348	> 1 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия после погружения в воду EN 1348	> 1 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия после нагревания EN 1348	> 1 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезия после циклов замораживания / размораживания EN 1348	> 1 Н/мм <sup>2</sup>

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
УПАКОВКА	Мешки по 25 кг

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	Продукт содержит цемент Xi – Вызывает раздражение R36/37/38/43 - Вызывает раздражение глаз, дыхательных путей, кожи. S2 - Хранить в недоступном для детей месте S22/24/25 - Не вдыхать порошок. Избегать попадания в глаза и на кожу S26 - При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу. S36/37 - Использовать защитную одежду и перчатки S46 - При попадании в пищевод обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.
----------------------------	---

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ОСНОВАНИЯ		ФОРМАТЫ (см)						
		мозаика 1x1 – 5x5	10x10 15x15	15x20 25x25	25x33 33x33	30x45 45x45	50x50 60x60	свыше
ВНУТРЕННИЕ ПОЛЫ	ШВЫ (мм)	1,5-3	1-4	2-6	3-7	4-10	6-12	10-16
Выдержаные закрепленные или плавающие цементные стяжки		a	a	a	a			
Сухие, затёртые ангидритные стяжки, обработанные <b>Primer C</b>		a	a	a	a			
Существующие цементные полы, предварительно очищенные и обезжириенные		a	a	a	a			
Существующие керамические, каменные, мраморные полы, предварительно очищенные и обезжириенные		a	a	a	a			
Цементные полы с подогревом, предварительно прогреты и охлаждены		a	a	a	a			
Поверхности, обработанные гидроизоляцией <b>Hidroflex</b>		a	a	a	a			
Поверхности, обработанные гидроизоляцией <b>Elastocem</b> или <b>Coverflex</b>		a	a	a	a			
Бетонные конструкции, минимальный срок созревания 6 месяцев		a	a	a				
Металлические, деревянные поверхности Существующие покрытия из ПВХ, линолеума, резины								
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	ШВЫ (мм)	1,5-3	1-4	2-6	3-7	4-10	6-12	10-16
Выдержанная цементная штукатурка		a	a	a	a			
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и прогрунтованные <b>Primer C</b> или <b>Primer X94</b>		a	a	a	a			
Выдержанная стенная кладка из лёгких блоков		a	a	a	a			
Существующая керамическая облицовка - прочная, предварительно очищенная и обезжириенная		a	a	a	a			
Гипсокартон, прогрунтованный <b>Primer C</b> или <b>Primer X94</b>		a	a					
Поверхности, обработанные гидроизоляцией <b>Hidroflex</b>		a	a	a				
Поверхности, обработанные гидроизоляцией <b>Elastocem</b> или <b>Coverflex</b>		a	a	a	a			
Сборные или монолитные бетонные конструкции, минимальный срок созревания 6 месяцев		a	a	a	a			
Металлические или деревянные поверхности								
НАРУЖНЫЕ ПОЛЫ	ШВЫ (мм)	1,5-3	3-6	5-8	7-10	10-12	12-14	>14
Выдержаные закрепленные или плавающие цементные стяжки		a	a	a				
Существующие цементные, керамические или каменные полы		a	a	a				
Бетонные конструкции, минимальный срок созревания 6 месяцев								
Поверхности, обработанные гидроизоляцией <b>Elastocem</b> или <b>Coverflex</b>		a	a	a				
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	ШВЫ (мм)	1,5-3	3-6	5-8	7-10	10-12	12-14	>14
Выдержанная цементная штукатурка		a	a					
Сборные или монолитные бетонные конструкции, минимальный срок созревания 6 месяцев								
Поверхности, обработанные гидроизоляцией <b>Elastocem</b> или <b>Coverflex</b>								

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Возможно применение **Litofast K86 + 24% воды**