

# Elastocolor Paint

**Вододисперсионная эластичная акриловая краска для защиты и декоративной отделки бетонных и оштукатуренных поверхностей**



## НАЗНАЧЕНИЕ

Elastocolor Paint используется для защиты фасадов и бетонных конструкций, подверженных деформациям.

## ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Защита от карбонизации бетонных конструкций, подвергающихся внутренним напряжениям вследствие значительных нагрузок.

Создание сплошного эластичного защитного покрытия и декоративная отделка штукатурок (даже ранее окрашенных), на поверхности которых образовались волосянные трещины. Защита слабых элементов железобетонных конструкций, подверженных растрескиванию.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Elastocolor Paint – однокомпонентная вододисперсионная краска на основе акриловых смол, которая полимеризуется под действием солнечного света.

После полного высыхания Elastocolor Paint, формируется эластичная паропроницаемая пленка, которая защищает поверхность от воздействия воды и агрессивных атмосферных веществ ( $\text{CO}_2$  -  $\text{SO}_2$ ).

Elastocolor Paint характеризуется высокой морозостойкостью, долговечностью и устойчивостью к воздействию солей-антиобледнителей. Благодаря фотохимической полимеризации поверхности, окрашенные Elastocolor Paint, устойчивы к загрязнениям различного рода.

Elastocolor Paint соответствует требованиям стандарта EN 1504-9 ("Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций: определение, требования, контроль качества и оценка. Основные принципы применения и использования системы") и требованиям стандарта EN 1504-2 ("Системы защиты для бетонных поверхностей") для классов: материалы для защиты поверхностей - покрытия (C) - защита от просачивания (1.3) (защита от просачивания, PI) (ZA.1d) + контроль влажности (2.2) (увеличение стойкости, IR) (ZA.1e).

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте Elastocolor Paint для гидроизоляции горизонтальных поверхностей, например террас (на горизонтальных поверхностях применяется Aquaflex);
- Не используйте Elastocolor Paint для гидроизоляции конструкций, которые находятся в постоянном контакте с водой (бассейны, очистительные резервуары, каналы);
- Не добавляйте в Elastocolor Paint растворители;
- Не используйте Elastocolor Paint на поверхностях, подверженных пешеходным нагрузкам;
- Не наносите Elastocolor Paint поверх осушающих штукатурок;
- Не наносите Elastocolor Paint на влажные или плохо подготовленные основания;
- Не наносите Elastocolor Paint при температурах ниже +5°C и выше +35°C (основание всегда должно быть сухим и не подверженным воздействию прямых солнечных лучей);
- Не наносите Elastocolor Paint, если уровень влажности выше 85%;
- Не наносите Elastocolor Paint в дождливую погоду или при повышенной влажности воздуха.
- Прочтите параграф "Инструкция по приготовлению и нанесению".

## НАНЕСЕНИЕ

### Подготовка основания

Основания, на которые будет наносится Elastocolor Paint, должны быть тщательно очищенными, прочными и предварительно обработанными Malech или Quarzolite Base Coat, если выбранный цвет имеет низкую укрывистость.

Пористые, рыхлые основания или плотные непоглощающие поверхности необходимо предварительно обработать Elastocolor Primer. Грунтовка наносится до полного насыщения основания, при этом необходимо избегать образования глянцевой пленки на поверхности, которая может препятствовать адгезии финишных покрытий. Elastocolor Paint наносится на поверхность после окончательного

высыхания грунтовки. Поврежденные участки бетонных конструкций следует отремонтировать специальными безусадочными строительными растворами линии MapegROUT или Planitop. Elastocolor Paint может наноситься непосредственно на штукатурки или бетонные основания, на поверхности которых образовались волосянные трещины.

Трещины шириной от 0,2 до 0,5 мм следует расширить дисковой пилой и заполнить Mapesil AC4, а затем нанести Elastocolor Paint. Трещины шириной более 0,5 мм также расширяются и заполняются Mapesil AC4, после чего поверхность выравнивается растворами Elastocolor Rasante или Elastocolor Rasante SF и укрепляется сеткой Elastocolor Net. Затем наносится Elastocolor Paint.

Elastocolor Paint наносится на полностью высохший слой грунтовки.

## Приготовление раствора

Elastocolor Paint разводится 10-15% водой и перемешивается миксером на низких оборотах до образования однородной пасты. Если необходимо использовать часть упаковки, сначала перемешивается весь объем Elastocolor Paint, затем отливается необходимое количество краски и разводится водой.

## Нанесение раствора

Elastocolor Paint наносится щеткой, валиком или пульверизатором на обработанную грунтовкой поверхность.

Для получения качественного покрытия, Elastocolor Paint наносится в два слоя при средней температуре и влажности. Второй слой наносится через 24 часа после нанесения первого.

При использовании пульверизатора, первый слой наносится щеткой.

## ОЧИСТКА

Elastocolor Paint смывается водой и моющими средствами (для выбора подходящего моющего средства, рекомендуется предварительно



опробовать его на небольшой площади окрашенной поверхности).

Щетки, валики и пульверизатор легко очищаются водой до высыхания Elastocolor Paint.

#### РАСХОД

0,2-0,4 кг/м<sup>2</sup> на каждый слой.

#### УПАКОВКА

Ведра 20 кг.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ

Elastocolor Paint не относится к вредным веществам, согласно действующим нормам классификации смесей. Рекомендуется придерживаться обычных мер предосторожности при работе с химическими продуктами. При нанесении Elastocolor Paint в закрытых помещениях, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки. По запросу предоставляется паспорт безопасности.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Защищать от мороза.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется информация относительно данного продукта. Компания Mapei даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и [www.mapei.it](http://www.mapei.it) или [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

#### МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Официальный дистрибутор:

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типовыe значения) СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	плотная жидкость
Цвет:	белый (колеруется при помощи системы ColorMap ®)
Удельная плотность (г/см <sup>3</sup> ):	1,37
Вязкость по Брукфильду (мПа·с):	16,000 (№6 – 20 грм)
Содержание твердых сухих веществ (%):	63
Срок хранения:	24 месяца в сухом месте и в оригинальной упаковке.
Класс рисков в соответствии с 1999/45/CE:	Отсутствует. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция безопасности при нанесении и приготовлении материала», информацией на упаковке и в Листе безопасности.
Таможенный код:	3209 1000 00

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (ПРИ +23°C И ОТН. ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 50%)

Соотношение для разбавления:	10-15% воды
Интервал между нанесением слоев:	Минимум 24 часа при нормальной влажности и температуре. И в случаях, когда предыдущий слой полностью высох.
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C
Расход:	0.2-0.4 (на один слой)

#### КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стойкость к ускоренному старению цвета RAL 7032 1.000 в атмосферный камере (ASTM G 155- норма 1):	дельта E < 2,5
---	----------------

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО СЕРТИФИКАЦИИ СЕ В СООТВЕТСТВИИ С EN 1504-2, 2+ И 3 - КЛАССЫ ZA.1d + ZA.1e (ПРИНЦИПЫ С, PI - MC - IR)

СТАНДАРТ	ТЕСТ	ПОКАЗАТЕЛИ И СООТВЕТСТВИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ	
UNI EN ISO 2409	косой срез	результат/класс:	Gt1, в соответствии ( GT2)
UNI EN 1062-6	Уровень проницаемости углекислого газа (CO <sub>2</sub> )	μ:	1,272,581
		s <sub>0</sub> (м):	318
		толщина сухого слоя согласно sD (м):	0,00025
		результат/класс:	в соответствии (s <sub>0</sub> > 50 м)
UNI EN ISO 7783-1,2	Уровень проницаемости водяного пара	μ:	2193
		s <sub>0</sub> (м):	0.5
		толщина сухого слоя согласно s <sub>0</sub> (м):	0.00025
		результат/класс:	I (s <sub>0</sub> < 5 м )
UNI EN 1062-3	Уровень капиллярной абсорбции и водопроницаемости	W [кг/(м <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )]:	0.01
		результат/класс:	В соответствии (w<0.1)
UNI EN 1062-11 4.1	Уровень тепловой совместимости: старение: 7 дней при t = 70°C	результат/класс:	В соответствии (адгезия 0.8 H/mm <sup>2</sup> )
UNI EN 13687-1	Уровень тепловой совместимости: циклы замерзания/оттаивания с погружением в антиобледенительные соли	результат/класс:	В соответствии (адгезия 0.8 H/mm <sup>2</sup> )
UNI EN 13687-2	Уровень тепловой совместимости: циклы воздействия штормов	результат/класс:	В соответствии (адгезия 0.8 H/mm <sup>2</sup> )
UNI EN 13687-3	Уровень тепловой совместимости: циклы замерзания/оттаивания без погружения в антиобледенительные соли	результат/класс:	В соответствии (адгезия 0.8 H/mm <sup>2</sup> )
Static UNI EN 1062-7	Стойкость к растрескиванию	способность покрытия трещин:	1333
		результат/класс:	A4 (>1,25mm)
Dynamic UNI EN 1062-7	Стойкость к растрескиванию	результат/класс:	B2
UNI EN 1542	Прочность на отрыв	результат/класс:	В соответствии (адгезия 0.8 H/mm <sup>2</sup> )
EN 13501-1	Реакция на огонь	еврокласс:	B s1 d0
UNI EN 13036-4	Сопротивление к образованию следов от кисти	результат/класс:	II (сухая внутренняя поверхность) (>40 сухих единиц)
UNI EN 1062-11:2002 4.2	Искусственное воздействие атмосферных явлений	результат/класс:	В соответствии
UNI EN 1081	Антистатический показатель	результат/класс:	I (взрывное вещество) (устойчивость к электричеству)
	Опасное вещество	результат/класс:	В соответствии

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО СЕРТИФИКАЦИИ СЕ В СООТВЕТСТВИИ С EN 1504-2 - КЛАССЫ ZA.1d + ZA.1e

UNI EN ISO 5470-1	Стойкость к истиранию	результат/класс:	В соответствии (> масса <3000 мг)
UNI EN ISO 6272-1	Стойкость к ударам	результат/класс:	Класс II ( 20Nm)
UNI EN ISO 7928	Диффузия ионов хлора	уровень проникновения (мм):	0.0
UNI EN ISO 2812-1 – Nh4+	Стойкость к воздействию химических веществ	результат/класс:	В соответствии

