

КОМПОЗИЦІЯ АРМУЮЧА Е-120

Для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості розчинів.



Додається в сухобудівельні суміші (клейові, штукатурні, мурувальні, стяжки і т.ін., крім гідроізоляції) на цементній та гіпсовій основах при влаштуванні, ремонті та обробці складних поверхонь (деформівних, неміцних, таких, що підлягають температурним та вологим змінам при експлуатації), в тому числі при виконанні робіт в холодних умовах.

- Поліпшує фізико-механічні властивості розчинів
- Екологічно чиста
- Готова до застосування
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Склад: полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

Технічні характеристики:

Температура повітря при використанні композиції	від -5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Збільшення міцності при вигині *	не менше, ніж на 30%
Збільшення адгезії до бетону *	не менше, ніж на 60%
Зменшення водопоглинання розчину *	не менше, ніж на 50%
Витрата композиції	за інструкцією на суху суміш

* За нормальних умов – температура + 20⁰С, відносна вологість повітря 60%.

Підготовка поверхні (згідно СНІП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):

- видалити неміцні ділянки основи, розшити тріщини, відчистити поверхню від бруду, пилу, мастила, фарби тощо;
- ділянки основи, що уражені та пошкоджені біологічною корозією, видалити та обробити антисептичною ґрунтовкою Siltek E-111;

- відремонтувати основу матеріалами ТМ «Siltek» в залежності від стану та призначення конструкції.

Виконання робіт:

- композицію перед використанням збовтати або перемішати;
- приготувати розчинову суміш, застосовуючи замість води композицію Siltek E-120;
- використати розчинову суміш, дотримуючись інструкції щодо застосування на потрібну суху суміш.

Упаковка:

Пластикові ємності об'ємом 10 л.

Зберігання:

В герметично закритій тарі в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від 5 до 35оС, протягом 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Примітка:

При роботі берегти очі та шкіру. У разі потрапляння композиції в очі - промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

ТУ У 24.3-31749934-001-2008

ООО "ТД" Марафон"
49051, Україна
г. Днепропетровск
ул. Б. Хмельницького, 16
тел.+38(056) 377-85-12
тел.+38(056) 377-85-13
факс.+38(056) 374-72-15
www.marafon.dp.ua