

Ultracoat Oil

Смола на основе натуральных масел для финишной обработки паркетного пола

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита паркетных полов в жилых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultracoat Oil – натуральное масло, без растворителей, для обработки паркетных полов.

Ultracoat Oil придает деревянному полу теплый, уютный вид, а также подчеркивает естественную красоту и фактуру дерева.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте масло **Ultracoat Oil** при температуре ниже +10 °С.
- Не используйте на открытом воздухе, снаружи помещений.
- Используйте чистые емкости и инструменты.
- Условия окружающей среды и влажности паркета в момент нанесения должны соответствовать действующим нормам и стандартам.
- Остатки материала не выливайте обратно в упаковку.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка поверхности

Паркет необходимо предварительно шлифовать наждачной бумагой большого или среднего зерна, затем очистить от образовавшейся пыли пылесосом. Затем трещины и неровности на поверхности заполняются **Ultracoat Aqua Plus**.

Примерно через 1 час после заполнения трещин, поверхность необходимо тщательно шлифовать наждачной бумагой с размером гранул 150 и очистить поверхность от остатков пыли.

Применение

Ultracoat Oil – готовый к применению материал. Перед использованием хорошо взболтайте.

Ultracoat Oil наносится в один слой мохеровым валиком или резиновым шпателем. Если паркетный пол обустроен из высокопоглощающих типов дерева (бук, ясень и т.д.), необходимо нанести второй слой материала, приблизительно через 20 минут после высыхания первого слоя. В течение 60 минут после применения материала, необходимо удалить излишки масла при помощи полировочной машины с насадкой **Ultracoat Pad** белого цвета из хлопчатобумажной ткани. Спустя 16 часов, поверхность паркета необходимо снова шлифовать при помощи полировальной машины только уже с черной насадкой **Ultracoat Pad**. Затем на обрабатываемую поверхность необходимо нанести два слоя **Ultracoat Oil Care** с разницей в 30 минут между слоями, щеткой, аппликатором или

полировочной машиной с белой насадкой **Ultracoat Pad** из хлопчатобумажной ткани.

Очистка

Оборудование легко вымывается водой от остатков **Ultracoat Oil** пока материал не высох

РАСХОД

Для поглощающих поверхностей: приблизительно 150 г/м²;
Для слабо поглощающих поверхностей: 70 г/м².

УПАКОВКА

5 л банки.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении. После вскрытия упаковки, на поверхности образуется пленка, которая со временем затвердевает.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultracoat Oil не является опасным материалом в соответствии с действующими требованиями по классификации подобных материалов. Тем не менее, работать с материалом рекомендуется в защитных очках и перчатках, а также придерживаться стандартных меры безопасности при работе с материалами строительной химии.

Для того чтобы избежать риска возникновения пожара все загрязненные данным материалом вещи должны храниться в герметичных металлических контейнерах.

Загрязненные материалы должны храниться вне помещения, где наносится материал. Паспорт безопасности на данный материал предоставляется по запросу.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию на то, что качество её продукта является неизменным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	
Консистенция:	Жидкость
Цвет:	Темный
Плотность (г/см ³):	0,85
Срок хранения:	24 месяца
Классификация опасности в соответствии с Директивой 1999/45/СЕ:	неопасен. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и нанесении», информацией на упаковке и в паспорте безопасности на данный материал.
Таможенный код:	3210 00 10
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при +23°C и 50% отн.вл.)	
Максимальное время выдержки перед нанесением второго слоя:	20 мин
Максимальное время для уборки излишков материала:	60 мин
Время высыхания между первой полировкой поверхности и нанесением финишного слоя Ultracoat Oil Care:	минимум 16 часов

