



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ВО ВНУТРЕННИХ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ОПИСАНИЕ

Грунтовка на основе водной дисперсии эластичной синтетической смолы. После высыхания образует эластичную водоотталкивающую пленку. Желтый цвет продукта облегчает идентификацию обработанных участков.

Продукт не содержит растворителей, поэтому не является горючим и опасным, и может использоваться внутри помещений без вреда для пользователей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для обработки впитывающих поверхностей, таких как: цементная и гипсовая штукатурка, деревянные панели, бетонные основания перед нанесением гидроизоляционного состава Hidroflex во внутренних влажных помещениях (душевые кабины, ванные комнаты, кухни).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Поверхность должна быть чистой, достаточно выдержанной, сухой и очищенной от остатков краски, масел, воска, жиров и других составов, которые могут препятствовать адгезии. Гипсокартонные и деревянные панели, во избежание деформации, должны быть должным образом закреплены. Перед нанесением проверить карбидным влагомером содержание остаточной влажности, для оснований и штукатурки на гипсовой основе значение не должно превышать 0,5%.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо слегка взболтать канистру. Продукт наносится с помощью валика или плоской кисти однородным слоем на всю поверхность.

Для достижения оптимальной водоотталкивающей способности Primer F необходимо наносить в два слоя из расчета как минимум 300 г/м². Второй слой наносится по высохшему первому слою «крест-накрест». Время высыхания каждого слоя около 20 минут при температуре +23°C. При нанесении первого слоя на поверхность с низкой впитывающей способностью продукт можно использовать разведенным водой в соотношении 1:1 или 1:2.

Гидроизоляционный состав Hidroflex можно наносить после высыхания второго слоя, около 20 минут при температуре +23°C. Для правильной гидроизоляции обязательно ознакомиться с техническим описанием материала Hidroflex.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносить продукт на основания, подверженные эффекту восходящей влаги.
- Не использовать продукт для наружных работ и мест с постоянным присутствием воды, таких как: ванны, бассейны и т.д.
- Не использовать продукт для грунтовки плотных, не впитывающих оснований, таких как керамическая плитка, глазурованные поверхности, металл и т.д.
- Не использовать двухкомпонентные эпоксидные и эпоксидно-полиуретановые клеевые составы по основаниям, обработанным грунтовкой Primer F.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Желтый
Твердый остаток	49 - 51%
Вязкость	90 - 140 мПа
Ph	8 - 9,5
Нанесение	Валик или плоская кисть
Температура применения	От +5°C до +35°C
Время высыхания слоя	Около 20 минут при t= +23°C
Эластичность	Высокая
Влагостойкость	Хорошая
Стойкость к действию растворителей, кислот, масла	Удовлетворительная
Температура эксплуатации	От -5°C до +80°C
Расход	300 гр./ м ² в два перекрестных слоя

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке. Боятся холода, транспортировать и хранить при температуре не ниже +5°C. Исключить хранение под открытым солнцем и в очень жарких помещениях.

УПАКОВКА

Канистра 2 кг	Стандартный поддон 480 кг
Канистра 5 кг	Стандартный поддон 600 кг
Канистра 10 кг	Стандартный поддон 600 кг