

# SILTEK E-105

## Грунтовка КОНТАКТ-ПЛЮС



- Улучшает адгезию покрытий к основаниям
- Укрепляет верхний слой основания
- Снижает водопоглощение основания
- Экологически чистая
- Готовая к применению
- Для наружных и внутренних работ

**Состав:** полимерная дисперсия, наполнители, модифицирующие добавки.

**Применение:** для обеспечения лучшего сцепления между минеральными основаниями (гладкий бетон, газо- и пенобетон, силикатный кирпич, масляная краска, шлакоблоки и т.п.) и отделочными материалами (штукатурки, клеи для тяжелых и плотных облицовочных плит, самовыравнивающиеся полы и т.д.) внутри и снаружи зданий. Рекомендуется применять при устройстве конструкций фасадной теплоизоляции перед нанесением декоративных штукатурок, а также для снижения расхода краски. Эффективна при консервировании незаконченных фрагментов фасадов на зимний период.

### Технические характеристики:

Температура основания при нанесении	от +5°C до +30°C
Максимальный размер частиц наполнителя	0,63 мм
Срок высыхания *	от 4 до 6 часов
Расход грунтовки на 1 м <sup>2</sup> *	250 – 350 мл

\* В зависимости от основания и при нормальных условиях – температура +20°C, относительная влажность воздуха 60%.

### Подготовка поверхности

(согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):

- удалить непрочные участки основания, расшить трещины, очистить поверхность от грязи, пыли, масла и т.п.;
- непрочные участки основания, которые нельзя удалить, очистить и прогрунтовать грунтовкой Siltek E-110;
- участки основания, повреждённые биологической коррозией, удалить и обработать антисептической грунтовкой Siltek E-112;
- отремонтировать основание придерживаясь технологий выполнения работ и инструкций по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek.

### Выполнение работ:

- грунтовку перед использованием тщательно перемешать;
- наносить на поверхность с помощью щётки или валика, в одном направлении, равномерно, в один слой, без пропусков;

- рекомендуется при консервировании незаконченных фрагментов фасадов на зимний период наносить грунтовку в два слоя;
- сразу после окончания работы инструмент тщательно вымыть;
- тару и остатки грунтовки утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.

### Упаковка:

- пластиковые вёдра объёмом 3, 5, 10 и 20 л.

### Хранение:

- в герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении, при температуре от +5°C до +35°C, на протяжении 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Препятствовать действию прямых солнечных лучей.

### Внимание:

- не допускать замораживания при транспортировке и хранении грунтовки.

### Примечание:

- хранить в недоступном для детей месте;
- во время работы беречь глаза и кожу;
- в случае попадания грунтовки в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

**ТУ У 24.3-31749934-001:2008**